Ficha Técnica

AUTONIVELANTE

IMPERMEÁVEL



Rebotec

argamassas e impermeabilizantes

1. DESCRIÇÃO

A **ARGAMASSA AUTONIVELANTE IMPERMEÁVEL REBOTEC**, apresenta alta fluidez, alta resistência, desenvolvida especificamente para a regularização, nivelamento e recuperação de substratos horizontais e contrapisos em ambientes internos residenciais e comerciais.

2. INDICAÇÃO

É o produto perfeito para preparar a base que receberá a aplicação de revestimentos finais de alto padrão, como:

- Contrapiso;
- Pisos de concreto;
- Assentamento de pisos vinílicos e laminados, cerâmicos, porcelanato e pedras naturais;
- Cimento queimado;
- Sistemas de pintura (epóxi ou PU) para tráfego de pessoas.

3. NÃO INDICADA PARA

- Bases de madeira ou metal;
- Áreas com circulação de veículos e sujeitas a tráfego intenso;
- Superfícies pintadas ou com base de gesso;
- Superfícies de pisos inclinados;
- Sobreposição em pisos laminados, vinílicos e pedras naturais.

4. MODO DE USAR

4.1 PREPARO DA BASE E BASES PARA APLICAÇÃO

A superfície deve estar plana, limpa, livre de impurezas, isenta de partículas soltas, pinturas, desmoldantes e outros produtos que prejudiquem a aderência, devendo estar úmida, não saturada.

Proteja peças de metal não tratados, pois podem manchar em contato com a argamassa. Para uma melhor aderência do produto aplique o **PRIMER REBOTEC** em até 24 horas antes da aplicação da argamassa Autonivelante Rebotec, em superfícies porosas como concreto, contrapiso etc.;

4.2 PREPARO DO PRODUTO

Utilização de EPIs (Equipamentos de Proteção Individual) antes de manusear o produto, como máscara de proteção para pó, luvas de borracha, óculos de proteção e botas de borracha.

4.2.1 MISTURA

Adicione 4,4 L de água fria e limpa em um recipiente estanque. O recipiente deve estar limpo e protegido do sol, vento e chuva. Adicione 20 kg de **ARGAMASSA AUTONIVELANTE IMPERMEÁVEL REBOTEC** e misture com um misturador mecânico de baixa rotação durante 5 minutos ou até obter uma mistura homogênea (sem grumos).
Não há necessidade de tempo de espera para utilizar o produto. Utilize o produto até o prazo máximo de 30 minutos e não adicione água ou qualquer outro produto após a mistura.

4.3 APLICAÇÃO

Espessura para camada única	1 a 10 mm
Espessura total admissível	Camada de 30 mm em demãos de até 10 mm cada. Entre as demãos é obrigatório a aplicação do Primer Rebotec.

Após mistura do produto proceder da seguinte forma:

- Despejar o material a uma altura de 15 cm da base de forma contínua, em uma única camada começando a aplicação pelos cantos sempre do lado oposto à porta;
- Espalhar com o rodo nivelador ou rodo dentado e em seguida passar o rolo fura bolhas para melhor uniformização da superfície;
- Utilizar a “sapatilha de prego” para se movimentar sobre a superfície após a aplicação da argamassa autonivelante;

- O intervalo de tempo de lançamento do produto até o uso do rolo fura bolhas não poderá exceder 20 minutos. Sempre observar as condições climáticas e a secagem superficial do produto.
- Para a aplicação em camadas: Após a aplicação da primeira camada, aguardar 48 h e proceder com a aplicação da primeira demão do Primer Rebotec. Aguardar de 30 minutos a 2 horas e aplicar a segunda demão. Após a secagem da segunda demão do Primer Rebotec (aproximadamente 1 hora) proceder com a aplicação da camada da argamassa Autonivelante Rebotec e assim sucessivamente até uma espessura de 30 mm, conforme especificação do projeto.

Nota importante: A **ARGAMASSA AUTONIVELANTE IMPERMEÁVEL REBOTEC** não deve ser utilizada como sistema de impermeabilização exclusivo. O seu uso não substitui as etapas e produtos específicos de estanqueidade previstos no projeto.

5. DADOS TÉCNICOS

5.1 PROPRIEDADES E CARACTERÍSTICAS

Composição	Cimento Portland, areia quartzosa e aditivos especiais não tóxicos.
Tráfego leve de pessoas	24 horas
Tráfego intenso de pessoas	72 horas
Execução de revestimentos	24 horas
Tempo de aplicação	30 minutos
Espessura da camada	1 a 10 milímetros
Consumo	1,7 kg/m^2/mm
Resistência à compressão aos 28 dias	≥ 20 MPa
Resistência à tração na flexão aos 28 dias	≥ 6,5 MPa
Temperatura para aplicação	10°C e 30°C
Validade	18 meses após data de fabricação

- **CONSUMO:**

Espessura	**kg/m²**	**Rendimento Saco 20 kg**
2 mm	3,4	5,8 m^2
3 mm	5,1	3,9 m^2
4 mm	6,8	2,9 m^2
5 mm	8,5	2,4 m^2

6. UNIDADES DE VENDA

A **ARGAMASSA AUTONIVELANTE IMPERMEÁVEL REBOTEC** é fornecida em sacos de 20 kg.

7. ARMAZENAGEM

Armazenar sobre estrado elevado do solo, em local seco e arejado, em pilhas com 1,50m de altura, aproximadamente 15 pacotes.

8. VALIDADE

18 meses após data de fabricação.

9. SEGURANÇA

- Utilize óculos de segurança e luvas para sua proteção;
- Mantenha o produto em sua embalagem original e fechada;
- O produto não é tóxico, porém recomenda-se mantê-lo fora do alcance de crianças e animais;
- Caso ocorra contato com a pele e consequente ressecamento, lave com água corrente abundante;
- Em caso de ingestão do produto, o médico deverá ser consultado;
- Para maiores informações consulte a Ficha de Dados de Segurança - FDS.

10. QUÍMICA RESPONSÁVEL

Dra. Giseli Contri CRQ/SC: 13101485 – XIII

Documento revisado em 17/02/2026



Central de atendimento

(47) 3377-0250

sac@rebotecbrasil.com.br

rebotecbrasiloficial rebotecbrasil rebotecbrasil.com.br

Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentados por estudos laboratoriais e validados pela nossa longa experiência. Contudo e tendo em conta a grande variedade de materiais existentes no mercado, assim como as técnicas de aplicação do produto que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre a realização de testes prévios com os materiais a utilizar e com a sua própria técnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto é efetivada sob a exclusiva responsabilidade do utilizador, não podendo a Rebotec Brasil ser responsabilizada por quaisquer perdas ou prejuízos, direta ou indiretamente resultantes da aplicação.

Rebotec

argamassas e impermeabilizantes