Ficha Técnica

PRIMER

SELA SUPERFÍCIES CIMENTÍCIAS POROSAS E LISAS, PROMOVENDO TOTAL ADERÊNCIA E OTIMIZANDO O CONSUMO DE AUTONIVELANTE



Rebotec

argamassas e impermeabilizantes

1. DESCRIÇÃO

O **PRIMER REBOTEC** trata-se de um primer monocomponente, formulado a partir de resinas acrílicas de alta qualidade dispersas em meio aquoso. Por ser base água, oferece facilidade de aplicação e baixo odor, ideal para diversos ambientes, atuando como uma ponte de aderência de alto desempenho, proporcionando a ancoragem necessária entre a base e o revestimento final e selagem da porosidade da superfície.

2. INDICAÇÃO

- Pisos de concreto poroso;
- Contrapisos;
- Produto necessário para sistemas de instalação de piso vinílico.

3. NÃO INDICADO

- Superfícies de madeira ou metal;
- Superfícies pintadas;
- Revestimentos orgânicos;
- Uso como impermeabilizante;
- Uso como endurecedor de superfície;
- Superfícies de concreto usinado;
- Placas cerâmicas; áreas com umidade permanente.

4. MODO DE USAR

4.1 PREPARO DA BASE E BASES PARA APLICAÇÃO

A superfície deve estar limpa e livre de partículas soltas, poeira, óleos, desmoldantes, nata de cimento e outros contaminantes. O substrato deve apresentar uma boa rugosidade.

4.2 PREPARO DO PRODUTO

4.2.1 MISTURA

O **PRIMER REBOTEC** deve ser agitado antes do uso; para a diluição, prepare o produto em um recipiente limpo e estanque; faça a diluição de 1:1 (1 parte de **PRIMER REBOTEC** para 1 parte de água limpa).

4.3 APLICAÇÃO

Aplique o **PRIMER REBOTEC** com um pincel, rolo, brocha ou pulverizador. Aplique de maneira uniforme evitando empoçamentos e brilho. Para um melhor resultado, aplique como método de pintura.
Aplique em demãos conforme descrito abaixo: Contrapisos ou Concretos – 2 demãos (diluição 1:1). A segunda demão deverá ser aplicada após secagem completa da primeira demão que ocorrerá em aproximadamente 30 minutos a 2 horas dependendo das condições climáticas da obra.

Intervalos de Aplicação: A argamassa autonivelante deve ser aplicada após a secagem total da segunda demão do primer (aproximadamente **1 hora** após a aplicação). Para garantir a máxima aderência, respeite o prazo limite de **24 horas** entre a secagem do primer e o lançamento da argamassa autonivelante.

4.3.1 LIMPEZA

Limpe as ferramentas e equipamentos com água enquanto o produto ainda estiver molhado/fresco. Utilize meios mecânicos para remover o produto após seco.

5. DADOS TÉCNICOS

5.1 PROPRIEDADES E CARACTERÍSTICAS

Composição	Resina acrílica, aditivos especiais e água.
Densidade	1,03 g/cm^3
Aspecto físico	Líquido
Consumo (depende da porosidade do substrato)	**Puro**: 1 litro aproximadamente: 10 m^2 /demão; **Diluído** 1:1: (1 litro) aproximadamente: 15 m^2 /demão;
Tempo de secagem entre demãos em base cimentícia	30 min. a 2 horas
Tempo para aplicação da autonivelante sobre o primer	60 minutos à 25 ºC
Tempo limite para aplicação da autonivelante	24 horas
Temperatura para aplicação	10°C e 30°C
Validade	12 meses após data de fabricação

6. UNIDADES DE VENDA

O PRIMER REBOTEC é fornecido em galão de 5 litros.

7. ARMAZENAGEM

O produto deve ser mantido em local seco e arejado, elevado do solo sobre estrado com empilhamento máximo de 1,5m de altura, conservado na embalagem original e fechada.

8. VALIDADE

12 meses após data de fabricação.

9. SEGURANÇA

- Utilize óculos de segurança e luvas para sua proteção;
- Mantenha o produto em sua embalagem original e fechada;
- O produto não é tóxico, porém recomenda-se mantê-lo fora do alcance de crianças e animais;
- Caso ocorra contato com a pele e consequente ressecamento, lave com água corrente abundante;
- Em caso de ingestão do produto, o médico deverá ser consultado;

- Para maiores informações consulte a Ficha de Dados de Segurança - FDS.

10. QUÍMICA RESPONSÁVEL

Dra. Giseli Contri CRQ/SC: 13101485 – XIII

Documento revisado em 17/02/2026



Central de atendimento

(47) 3377-0250

sac@rebotecbrasil.com.br

rebotecbrasiloficial rebotecbrasil rebotecbrasil.com.br

Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentados por estudos laboratoriais e validados pela nossa longa experiência. Contudo e tendo em conta a grande variedade de materiais existentes no mercado, assim como as técnicas de aplicação do produto que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre a realização de testes prévios com os materiais a utilizar e com a sua própria técnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto é efetivada sob a exclusiva responsabilidade do utilizador, não podendo a Rebotec Brasil ser responsabilizada por quaisquer perdas ou prejuízos, direta ou indiretamente resultantes da aplicação.

Rebotec

argamassas e impermeabilizantes